

Návod k impregnaci bazénových lemů a dlažby

Návody pro **Beton Mystery a Exclusive**

Betonové výrobky řady Mystery a Exclusive jsou již při výrobě opatřeny hydrofobními materiály. Tyto snižují nasákavost jejich povrchu a redukují přenos a usazování nečistot do vnitřní struktury. Pro běžné, domácí používání není tedy zapotřebí již další ochrana jejich povrchu. Tato je naopak vhodná při plánované vyšší zátěži např. při komerčním použití a při větší frekvenci osob.

Pro ochranu povrchů výrobků z vibrovaného betonu doporučujeme použití impregnačního přípravku HD impregnace od společnosti Chryso. Tento přípravek mírně vytvrzuje jejich povrch, zabraňuje průsaku skvrn a nečistot a vytváří ochranný film proti olejům a mastnotám. Přípravek ve formě bílé mléčné kapaliny je zapotřebí před aplikaci naředit čistou vodou v poměru 3:1 (3 díly přípravku a 1 díl čisté vody, a řádně promíchat). Následnou aplikaci provádějte naředěným přípravkem za pomoci širokého plochého štětce. Impregnaci naneste na celou pohledovou plochu výrobku a případné přebytky (kaluže) nevsáknuté impregnace ihned z povrchu setřete (vysušte) čistou savou látkou. Důkladné setření přebytečné impregnace je velice důležité, protože při jejím opomenutí mohou na povrchu vzniknout po zaschnutí lesklá místa a znehodnotit tak celkový jednotný vzhled. Při impregnování výrobků nainstalovaných u bazénu zajistěte, aby nedošlo k znečištění bazénu samotného, nebo okolních ploch! Po provedeném nátěru musí být celý povrch jednotný, mírně navlhlý a bez vlhkých skvrn. Povrch výrobku během nanášení impregnačního nátěru výrazně ztmavne a mohou se na něm i objevit nepravidelné flíčky. Během pár minut, vlivem vysychání ale opět dostane svoji původní barevnost. U některých barev může po aplikaci dojít k nepatrnému prohloubení jejich sytosti (tzv. mokrá efekt).

Po provedení impregnace výrobky volně rozložte na suchém, větraném místě a nechte řádně proschnout (doba zasychání je závislá na aktuálních klimatických podmínkách a v jednotlivých ročních obdobích může trvat rozdílně). Čerstvě naimpregnované výrobky nikdy neprokládejte přepravním balícím polystyrenem nebo jinými proložkami, tyto mohou na povrchu způsobit nevratné otisky nebo fleky!! Minimální doba k celkovému proschnutí a 100% ochraně výrobků by neměla být kratší než 24 hodin a po tuto dobu nesmí výrobky přijít do kontaktu s vodou nebo nečistotami! Impregnaci neprovádějte za mrazivého a sychravého počasí, za deště, na prudkém slunci a při teplotách nad 25 stupňů.

Při práci chraňte zrak ochrannými brýlemi a k ochraně rukou použijte gumové rukavice.

Přípravek HD impregnace je po zaschnutí ekologicky i zdravotně nezávadný.

Impregnační nátěr CHRYSO HD (voděodolný impregnační nátěr k ošetření povrchu betonu)

obsah balení – 1 ltr.

vydatnost – 8-9 m² (pro 40-45 ks bazénových lemů)

(pro 30 ks bazénové dlažby)

cena za balení 190,- Kč bez DPH



Výrobky můžete zakoupit u naší společnosti. Uvedené ceny jsou doporučeny výrobcem.